



Производство и реализация профессиональной наливной бесшовной гидроизоляции  
нового поколения «АЛЬФА-МАСТ»™

630123 г. Новосибирск, ул. Аэропорт 2/2 (аэропорт «Северный»), 2 этаж, тел. (383) 375 17 38, 291 04 96

[www.alfamast.ru](http://www.alfamast.ru); e-mail: [alfamast@inbox.ru](mailto:alfamast@inbox.ru)

### Универсальная однокомпонентная гидроизоляционная высокотемпературная мастика «АЛЬФА-МАСТ»™

ТУ-5775-001-86863093-2009 (Изменения №1)

#### Область применения:

Предназначена в качестве верхнего покровного слоя, при устройстве многослойного гидроизоляционного покрытия, для нанесения на металлические трубопроводы для защиты от коррозии металлической поверхности трубопроводов при температуре эксплуатации от -30°C до +130°C также в конструкциях с дополнительными изоляционными покрытиями трубопроводов в комплексе.

#### Подготовка поверхности и нанесение:

Поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, старого покрытия и иных загрязнений. В местах жировых загрязнений поверхность должна быть обезжирена. Наносится на поверхность предварительно огрунтованную универсальной однокомпонентной гидроизоляционной композицией «Альфа-Маст»™

#### Нанесение:

Нанесение осуществляется на подготовленную поверхность валиком, кистью. Температурный режим нанесения: -15°C до + 50°C (при отрицательных температурах выдержать в помещении +15°C не менее 24 часов). Необходима вентиляция помещения. При создании многослойного покрытия, следующий слой наносить не раньше, чем через 60 минут.

№	Наименование показателя	Значение стандарта
1	Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл	1
2	Прочность покрытия при ударе, см	50
3	Время высыхания при температуре 20°C без ускорителя полимеризации, час, не более	1
4	Термостойкость, t°C, до	150
5	Сухой остаток, %, не менее	75
6	Расход грунтовки при однослойном нанесении, г/м <sup>2</sup>	100-150

Обладает высокими адгезионными свойствами к металлам, хорошей термостойкостью и морозоустойчивостью.

**Время высыхания** не менее 45-60 мин (+20°C).

**Упаковка:** Бочка 200 л. металл, Евроведро 20 л. (металл)

**Гарантийный срок хранения** не менее 6 месяцев (соблюдение герметичности упаковки), не требует специальных условий хранения, устойчив к циклическому замораживанию.